



PCII/AI 2004/000100

# ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

A-1200 Wien, Dresdner Straße 87

Kanzleigebühr € 14,00

Schriftengebühr € 65,00

REC'D 26 APR 2004

WIPO

PCT

Aktenzeichen A 449/2003

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass

**die Firma AVL LIST GMBH  
in A-8011 Graz, Postfach 15  
(Steiermark),**

am **20. März 2003** eine Patentanmeldung betreffend

**"Verfahren, Vorrichtung und Sensor zur Bestimmung des  
Redoxzustandes eines Katalysatormaterials",**

überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnung mit der ursprünglichen, zugleich mit dieser Patentanmeldung überreichten Beschreibung samt Zeichnung übereinstimmt.

BEST AVAILABLE COPY

Österreichisches Patentamt

Wien, am 29. März 2004

Der Präsident:

i. A.



**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

**HRNCIR**  
Fachoberinspektor



## AT PATENTSCHRIFT

(11) Nr.

(Bei der Anmeldung sind nur die eingerahmten Felder auszufüllen - bitte fett umrandete Felder unbedingt ausfüllen!)

(73)	Patentinhaber: AVL LIST GMBH in Graz (AT)
(54)	Titel: Verfahren, Vorrichtung und Sensor zur Bestimmung des Redoxzustandes eines Katalysatormaterials
(61)	Zusatz zu Patent Nr.
(66)	Umwandlung von
(62)	gesonderte Anmeldung aus (Teilung):
(30)	Priorität(en): --
(72)	Erfinder:

(22) (21) Anmeldetag, Aktenzeichen:

20. März 2003,

(60) Abhängigkeit:

(42) Beginn der Patentdauer:

Längste mögliche Dauer:

(45) Ausgabetag:

(56) Entgegenhaltungen, die für die Beurteilung der Patentierbarkeit in Betracht gezogen wurden:

54913

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung des Redoxzustandes einer mit einem Katalysatormaterial beschichteten, oder aus einem Katalysatormaterial bestehenden Anode einer Hochtemperaturbrennstoffzelle oder einer Reaktionsoberfläche eines Reformers sowie eine piezoelektrische Sensoreinrichtung zur Bestimmung des Redoxzustandes einer oxidier-/reduzierbaren Beschichtung.

Hochtemperaturbrennstoffzellen wie beispielsweise die Festoxidbrennstoffzelle, oder die Schmelzkarbonatbrennstoffzelle müssen für den Betrieb an den Elektroden mit Gasen versorgt werden, d.h. dem Brenngas ( $H_2$ , CO oder  $CH_4$ ) an der Anode und dem Oxidationsgas ( $O_2$  oder Luft) an der Kathode. Die Gasräume müssen dabei gegeneinander abgedichtet sein. Eine unzureichende Dichtung führt zu einer Verringerung der Zellspannung und meist zur Degradation und dem Versagen der Brennstoffzelle.

Zusätzlich entsteht beispielsweise beim Übertritt von Sauerstoff in einen  $H_2$ -reichen Anodenraum bei Temperaturen unterhalb von  $600^\circ C$  ein hochexplosives Gemisch.

Als Katalysatormaterial an der Anode wird beispielsweise Nickel (Ni) bzw. Nickel-Cermet verwendet, welches jedoch beim Kontakt mit sauerstoffhaltiger Atmosphäre Nickeloxid ( $NiO$ ) bildet, wodurch die katalytische Aktivität beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund muss zur Inbetriebnahme einer Hochtemperaturbrennstoffzelle mit Ni bzw. Ni-Cermet als Anodenmaterial eine sogenannte Reduktionsphase durchlaufen werden, wobei der Anodenraum anfänglich beispielsweise mit Stickstoff gespült und anschließender schrittweiser Erhöhung der Konzentration des Brenngases (beispielsweise Wasserstoffgas), welches als Reduktionsmittel wirkt, durchströmt wird. Während dieser Reduktionsphase wird das  $NiO$  zu metallischem Ni reduziert. Umgekehrt ist in manchen Fällen, wie beispielsweise bei Wartungszwecken, eine Oxidation des Anodenmaterials nicht vermeidbar. Die Reduktion und Oxidation der Anode wird auch als "Redox-Cycle" bezeichnet.

Es ist bekannt derartige "Redox-Cycles" bzw. den Redoxzustand bei Ni/YsZ-Cermet Anoden (YsZ = Yttrium dotiertes Zirkonium) über deren Polarisationszustand, beispielsweise durch Impedanzspektroskopie, zu bestimmen. Diese Untersuchungsmethode wird insbesondere in der Entwicklung von Brennstoffzellen eingesetzt, wobei jedoch nur bei Einzelzellenexperimenten zuverlässig auf die katalytische Aktivität der Anode geschlossen werden kann. Für die laufende

Überwachung während des Betriebes einer Hochtemperaturbrennstoffzelle eignet sich dieses Verfahren allerdings nicht.

Weiters sind aus "Kinetics of Oxidation and Reduction of Ni/YsZ Cermets", 5<sup>th</sup> European Solid Oxide Fuel Cell Forum, Vol. 1 (2002), pp. 467-474, der Autoren Daniel Fouquet, Axel C. Müller, André Weber und Ellen Ivers-Tiffée kinetische Untersuchungen zur Reduktion und Oxidation von NiO/Ni Pulver und NiO/Ni-YsZ Cermets mit Hilfe von TGA Messungen (Thermogravimetrische Analyse) bekannt geworden. Derartige Messungen können allerdings nicht zur laufenden Überwachung von Hochtemperaturbrennstoffzelle eingesetzt werden.

Reformer, beispielsweise Dampfreformer zur Erzeugung eines wasserstoffreichen Brenngases für Brennstoffzellen, weisen mit Katalysatormaterialien beschichtete Reaktionsoberflächen auf, an welchen beispielsweise aus den Primärmedien Erdgas und Wasserdampf ein Brenngas gewonnen wird, welches H<sub>2</sub> und CO enthält. Weiters werden Reformer eingesetzt, welche mit Methanol als Primärmedium arbeiten, und nach der Gleichung



ein wasserstoffreiches Brenngas erzeugen. Als Katalysatormaterialien werden unterschiedliche Redoxschichten, beispielsweise Ni/NiO oder Nickel-Cermet, eingesetzt. Der Wirkungsgrad sowie die Betriebssicherheit des Reformers ist vom Zustand der Reaktionsoberfläche abhängig.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung sowie eine Sensoreinrichtung zur Überwachung des Redoxzustandes der Anode einer Hochtemperaturbrennstoffzelle bzw. der katalytischen Reaktionsoberfläche eines Reformers vorzuschlagen, welche im laufenden Betrieb eingesetzt werden können, wobei weiters durch Regelung bzw. Steuerung mindestens eines Betriebsparameters ein optimierter und sicherer Betrieb einer Brennstoffzelle bzw. eines Brennstoffzellensystems samt Reformer gewährleistet sein soll.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass zumindest ein erster Resonator einer piezoelektrischen Sensoreinrichtung mit dem H<sub>2</sub>- und/oder CO- und/oder CH<sub>4</sub>-haltigen Anodengasstrom der Hochtemperaturbrennstoffzelle in Kontakt gebracht wird, wobei die Oberfläche des ersten Resonators mit einer im Anodengasstrom oxidier-/reduzierbaren Beschichtung versehen ist, dass zumindest eine Änderung des Resonanzverhaltens, vorzugsweise der Resonanzfrequenz, des ersten Resonators gemessen und davon auf den Redoxzustand der Anode der Hochtemperaturbrennstoffzelle geschlossen wird.


Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, ist dadurch gekennzeichnet, dass im Anodengasstrom der Hochtemperaturbrennstoffzelle, bzw. im Gasstrom des Reformers, zumindest ein erster Resonator einer piezoelektrischen Sensorseinrichtung angeordnet ist, wobei der erste Resonator mit einer oxidier-/reduzierbaren Beschichtung versehen ist, sowie dass die Vorrichtung eine Einrichtung zur Messung zumindest einer Änderung des Resonanzverhaltens des ersten Resonators aufweist, wobei der erfasste Messwert ein Maß für den Redoxzustand der Anode der Hochtemperaturbrennstoffzelle, bzw. ein Maß für den Redoxzustand der Reaktionsoberfläche des Reformers ist.

Die freie Standard-Bildungsenergie für Oxide, welche von der Temperatur und vom Sauerstoffpartialdruck abhängt, ist aus dem sogenannten Ellingham Diagram für Oxide ablesbar, welches insbesondere bei der Gewinnung von Metallen aus Oxiden eine Rolle spielt. Beispiele für oxidier-/reduzierbare Beschichtungen des ersten Resonators (gegenüber CO- und/oder H<sub>2</sub>- bzw. CH<sub>4</sub>-haltigen Gasen) sind: Cu/CuO, Ni/NiO, Pb/PbO, Co/CoO, Ag/AgO, Pd/PdO sowie Nickel-Cermet.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass in Abhängigkeit der gemessenen Änderung des Resonanzverhaltens, vorzugsweise in Abhängigkeit der Resonanzfre-

Eine bevorzugte erfindungsgemäße Anwendung des piezoelektrischer Sensor besteht beispielsweise darin, einen Sauerstoffübertritt, insbesondere während der kritischen Startphase (z.B. aus dem Kathodenkreis), in den Anodenkreis zu erkennen, wodurch die Einleitung einer Ausschalt- oder Notstop-Prozedur für das Brennstoffzellensystem erfolgen kann.

Gemäß einer Ausführungsvariante kann die piezoelektrische Sensoreinrichtung auch im Anodengasraum der Hochtemperaturbrennstoffzelle oder an der Austrittsseite des Gasstroms aus dem Reformier angeordnet sein.



Die Erfindung wird im Folgenden anhand von schematischen Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigen Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Bestimmung des Redoxzustandes einer Anode einer Hochtemperaturbrennstoffzelle mit dem erfindungsgemäßen piezoelektrische Sensor und Fig. 2 eine Ausführungsvariante der Vorrichtung nach Fig. 1 in einer Brennstoffzellenanordnung mit einem Dampfreformer.

Die in der Fig. 1 dargestellte Vorrichtung zur Bestimmung des Redoxzustandes einer mit einem Katalysatormaterial beschichteten oder aus einem Katalysatormaterial bestehenden Anode 11 einer Hochtemperaturbrennstoffzelle 10 weist im  $H_2$ - und/oder  $CO$ - und/oder  $CH_4$ -haltigen Anodengasstrom 5 der Brennstoffzelle eine piezoelektrische Sensoreinrichtung 1 auf, dessen erster Resonator 3 mit einer im Anodengasstrom oxidier-/reduzierbaren Beschichtung 4 versehen ist. Die Oberfläche des Resonators steht dabei in Strömungsverbindung mit dem Anodengasraum 11' und ist im dargestellten Beispiel austrittsseitig der Hochtemperaturbrennstoffzelle 10 angeordnet. Die Kathode der Brennstoffzelle 10 ist mit 12 bezeichnet.

Die Sensoreinrichtung 1 weist einen zweiten Resonator 6 auf, dessen Oberfläche mit einer chemisch stabilen, inerten Beschichtung 7 versehen ist, welche im Anodengasstrom 5 der Hochtemperaturbrennstoffzelle 10 kein Redoxverhalten zeigt. Auf dem zweiten Resonator 6 kann z.B. ein Edelmetall oder eine inerte Oxidschicht aufgetragen sein. Die chemisch stabile Beschichtung 7 und die oxidier-/reduzierbare Beschichtung 4 der Resonatoren 3 und 6 können – wie in Fig. 1 dargestellt – in zwei Bereichen eines piezoelektrischen Kristallelementes 2 angeordnet sein. Beide Resonatoren weisen dadurch die selben materialabhängigen Parameter auf, was die Signalauswertung wesentlich erleichtert.

Bei der Verwendung von SAW-Resonatoren kann die Resonatoranregung und die Signalabfrage bevorzugt über Funk erfolgen.

Bei einem als BAW-Resonator ausgeführten ersten Resonator 3 können dessen gegenüberliegenden Oberflächen jeweils mit einer oxidier-/reduzierbaren Beschichtung 4 versehen sein, wodurch bei gleicher Massenbelegung eine Verdoppelung der Signalstärke erzielt werden kann.

---


Weiters ist es möglich, die Resonanzfrequenz oder den Resonanzwiderstand mit Hilfe des Resonators 6 mit der chemisch stabilen Beschichtung 7 zu messen und als Maß für die Temperatur oder den Druck im Anodengasstrom 5 zu verwenden.






## PATENTANSPRÜCHE

1. Verfahren zur Bestimmung des Redoxzustandes einer mit einem Katalysatormaterial beschichteten, oder aus einem Katalysatormaterial bestehenden Anode einer Hochtemperaturbrennstoffzelle, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest ein erster Resonator einer piezoelektrischen Sensoreinrichtung mit dem  $H_2$ - und/oder  $CO$ - und/oder  $CH_4$ -haltigen Anodengasstrom der Hochtemperaturbrennstoffzelle in Kontakt gebracht wird, wobei die Oberfläche des ersten Resonators mit einer im Anodengasstrom oxidier-/reduzierbaren Beschichtung versehen ist, dass zumindest eine Änderung des Resonanzverhaltens, vorzugsweise der Resonanzfrequenz, des ersten Resonators gemessen und davon auf den Redoxzustand der Anode der Hochtemperaturbrennstoffzelle geschlossen wird.
2. Verfahren zur Bestimmung des Redoxzustandes einer mit einem Katalysatormaterial beschichteten, oder aus einem Katalysatormaterial bestehenden Reaktionsfläche eines Reformers, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest ein erster Resonator einer piezoelektrischen Sensoreinrichtung mit dem  $H_2$ - und/oder  $CO$ - und/oder  $CH_4$ -haltigen Gasstrom des Reformers in Kontakt gebracht wird, wobei die Oberfläche des ersten Resonators mit einer im Gasstrom oxidier-/reduzierbaren Beschichtung versehen ist, dass zumindest eine Änderung des Resonanzverhaltens, vorzugsweise der Resonanzfrequenz, des ersten Resonators gemessen und davon auf den Redoxzustand der Reaktionsfläche des Reformers geschlossen wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass in Abhängigkeit der gemessenen Änderung des Resonanzverhaltens, vorzugsweise in Abhängigkeit der Resonanzfrequenz, ein Betriebsparameter der Hochtemperaturbrennstoffzelle oder des Reformers gesteuert bzw. geregelt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest ein zweiter Resonator der piezoelektrischen Sensoreinrichtung mit dem  $H_2$ - und/oder  $CO$ - und/oder  $CH_4$ -haltigen Gasstrom des in Kontakt gebracht wird, welcher mit einer chemisch stabilen Beschichtung versehen ist, sowie dass die Differenzfrequenz zwischen dem ersten und zweiten Resonator der Sensoreinrichtung als Maß für den Redoxzustand der reduzier-/oxidierbaren Schicht herangezogen wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Resonanzfrequenz eines der beiden Resonatoren, vorzugsweise



- jenes Resonators mit der chemisch stabilen Beschichtung, gemessen und als Maß für die Temperatur im Gasstrom verwendet wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Resonanzwiderstand eines der beiden Resonatoren, vorzugsweise jenes Resonators mit der chemisch stabilen Beschichtung, gemessen und als Maß für den Druck im Gasstrom verwendet wird.
  7. Vorrichtung zur Bestimmung des Redoxzustandes einer mit einem Katalysatormaterial beschichteten oder aus einem Katalysatormaterial bestehenden Anode (11) einer Hochtemperaturbrennstoffzelle (10) , **dadurch gekennzeichnet**, dass im Anodengasstrom (5) der Hochtemperaturbrennstoffzelle (10) zumindest ein erster Resonator (3) einer piezoelektrischen Sensoreinrichtung (1) angeordnet ist, wobei der erste Resonator (3) mit einer oxidier-/reduzierbaren Beschichtung (4) versehen ist, sowie dass die Vorrichtung eine Einrichtung (8) zur Messung zumindest einer Änderung des Resonanzverhaltens des ersten Resonators (3) aufweist, wobei der erfasste Messwert ein Maß für den Redoxzustand der Anode (11) der Hochtemperaturbrennstoffzelle (10) ist.
  8. Vorrichtung zur Bestimmung des Redoxzustandes einer mit einem Katalysatormaterial beschichteten oder aus einem Katalysatormaterial bestehenden Reaktionsoberfläche (16) eines Reformers (13), **dadurch gekennzeichnet**, dass im Gasstrom (5) des Reformers (13) zumindest ein erster Resonator (3) einer piezoelektrischen Sensoreinrichtung (1) angeordnet ist, wobei der erste Resonator (3) mit einer oxidier-/reduzierbaren Beschichtung (4) versehen ist, sowie dass die Vorrichtung eine Einrichtung (8) zur Messung zumindest einer Änderung des Resonanzverhaltens des ersten Resonators (3) aufweist, wobei der erfasste Messwert ein Maß für den Redoxzustand Reaktionsoberfläche (16) eines Reformers (13) ist.
  9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die oxidier-/reduzierbare Beschichtung (4) des ersten Resonators (3) aus dem Katalysatormaterial der Anode (11) der Hochtemperaturbrennstoffzelle (1) oder dem Katalysatormaterial der Reaktionsfläche (16) des Reformers (13) besteht.
  10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die oxidier-/reduzierbare Beschichtung (4) des ersten Resonators (3) aus Nickel-Cermet, Ni/NiO, Cu/CuO, Pb/PbO, Co/CoO Ag/AgO oder Pd/PdO besteht.



11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Gasstrom (5) zumindest ein zweiter Resonator (6) der piezoelektrischen Sensoreinrichtung (1) angeordnet ist, wobei der zweite Resonator (6) eine im Gasstrom (5) chemisch stabile Beschichtung (7) aufweist.
12. Vorrichtung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass die chemisch stabile Beschichtung (7) des zweiten Resonators (6) ein Edelmetall oder eine Oxidschicht, beispielsweise  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$  oder  $\text{MnO}$  ist.
13. Vorrichtung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die piezoelektrische Sensoreinrichtung (1) an der Austrittsseite des Anodengasstroms (5) angeordnet ist.
14. Vorrichtung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die piezoelektrische Sensoreinrichtung (1) im Anodengasraum (11') der Hochtemperaturbrennstoffzelle (10) angeordnet ist.
15. Vorrichtung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die piezoelektrische Sensoreinrichtung (1) an der Eintritts- oder Austrittsseite des Gasstroms in den bzw. aus dem Reformer (13) angeordnet ist.
16. Piezoelektrische Sensoreinrichtung (1) zur Bestimmung des Redoxzustandes einer oxidier-/reduzierbaren Beschichtung (4), **dadurch gekennzeichnet**, dass die oxidier-/reduzierbare Beschichtung (4) auf der Oberfläche zumindest eines ersten Resonators (3) der Sensoreinrichtung aufgetragen ist, wobei die Resonatoroberfläche in Strömungsverbindung mit dem Anodengasraum (11') einer Hochtemperaturbrennstoffzelle (10) oder dem Gasraum (13') eines Reformers (13) bringbar ist.
17. Piezoelektrische Sensoreinrichtung (1) nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass auf der Oberfläche zumindest eines zweiten Resonators (6) der Sensoreinrichtung eine chemisch stabile Beschichtung (7) aufgetragen ist, welche im Gasstrom (5) der Hochtemperaturbrennstoffzelle (10) oder des Reformers (13) kein Redoxverhalten zeigt.
18. Piezoelektrische Sensoreinrichtung (1) nach Anspruch 16 oder 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass die chemisch stabile Beschichtung (7) und die oxidier-/reduzierbare Beschichtung (4) auf zwei Bereichen eines piezoelektrischen Kristallelementes (2) aufgetragen sind.
19. Piezoelektrische Sensoreinrichtung (1) nach Anspruch 17 oder 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass die chemisch stabile Beschichtung (7) aus einem

Edelmetall oder aus  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$  oder  $\text{MnO}$  besteht und die oxidier-/reduzierbare Beschichtung (4) aus Nickel-Cermet,  $\text{Ni/NiO}$ ,  $\text{Cu/CuO}$ ,  $\text{Pb/PbO}$ ,  $\text{Co/CoO}$ ,  $\text{Ag/AgO}$  oder  $\text{Pd/PdO}$ .

20. Piezoelektrische Sensoreinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 16 bis 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass die beiden Resonatoren (3, 6) als BAW- oder SAW-Resonatoren ausgeführt sind.
21. Piezoelektrische Sensoreinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 16 bis 20, **dadurch gekennzeichnet**, dass der erste Resonator (3) als BAW-Resonator ausgeführt ist und an den gegenüberliegenden Oberflächen jeweils oxidier-/reduzierbare Beschichtungen (4) aufweist.

2003 03 20  
Lu/Ik

**Patentanwalt**  
**Dipl.-Ing. Mag. Michael Babeluk**  
A-1150 Wien, Mariahilfer Gürtel 39/17  
Tel.: (+43 1) 892 89 33-0 Fax: (+43 1) 892 89 333  
e-mail: [patent@babeluk.at](mailto:patent@babeluk.at)

## **ZUSAMMENFASSUNG**

Die Erfindung betrifft Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung des Redoxzustandes einer mit einem Katalysatormaterial beschichteten, oder aus einem Katalysatormaterial bestehenden Anode (11) einer Hochtemperaturbrennstoffzelle (10) oder einer Reaktionsoberfläche (16) eines Reformers (13). Erfindungsgemäß ist im Anodengasstrom (5) der Hochtemperaturbrennstoffzelle oder im Gasstrom des Reformers (13) erster Resonator (3) einer piezoelektrischen Sensorseinrichtung (1) angeordnet ist, wobei der erste Resonator (3) mit einer im Gasstrom oxidier-/reduzierbaren Beschichtung (4) versehen ist. Weiters weist die Vorrichtung eine Einrichtung (8) zur Messung zumindest einer Änderung des Resonanzverhaltens des ersten Resonators (3) auf, wobei der erfasste Messwert ein Maß für den Redoxzustand der Anode (11) der Hochtemperaturbrennstoffzelle (10) oder der Reaktionsoberfläche (16) des Reformers (13) ist.

Fig. 1



PCT/AT2004/000100



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ BLACK BORDERS

☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images  
problems checked, please do not report the  
problems to the IFW Image Problem Mailbox**